

PROTÉGER

MP2
EVOLUTION



NeoGrip One

VERNIS ANTIDERAPANT MULTISURFACES

Description du produit

- **Produit :** Revêtement antidérapant NeoGrip One.
- **Caractéristiques :** Vernis antidérapant transparent, à base de polymères et de charges antidérapantes
- **Résistance :** Excellente résistance à l'abrasion
- **Usage :** Intérieur et extérieur
- **Applicable sur différents types de surfaces pour limiter les risques de glissade.**
- **Esthétique :**
 - * Version standard : Transparent pour préserver l'aspect original de la surface.
 - * Version colorée : Possibilité de teinter le NeoGrip One, en suivant les instructions de coloration fournies.

Domaine d'application

Le vernis NeoGrip One est applicable sur différents types de supports :

- Béton, pierre naturelle ou reconstituée, bois ou bois composite, mortier frais, PVC, supports métalliques
- Sur les pierres naturelles et le bois :
 - * Recouvrir seulement 50% de la surface pour permettre la respiration du support.

Application du produit :

- Utiliser du ruban de masquage pour des finitions nettes.
- Appliquer avec une taloche ou un rouleau nid d'abeille pour un résultat propre et précis.

Épaisseur de la couche :

- Appliquer une couche aussi fine que possible, avec une épaisseur de 0,5 mm à 1 mm

Caractéristiques

Aspect : liquide blanc laiteux visqueux

Densité : 1200 kg/m³ ± 20 kg/m³

COV : < 30 g/L

Environnement et sécurité

Le NeoGrip One est un produit respectueux de l'environnement car il est formulé en phase aqueuse.

Il n'est pas dangereux pour l'homme, mais il est toutefois conseillé de porter des équipements de protection (masque, gants et lunettes) lors de son utilisation.

Mise en œuvre

Avant application, les supports doivent être propres, sains, dépolissés, dégraissés et secs (DTU 59/1 et 59/2).

Le produit est à mettre en œuvre en prenant en compte :

- Dilution : prêt à l'emploi
- Application : en une seule couche
- Température d'utilisation : entre +5°C et +35°C ; Le temps de séchage : 4 heures selon l'épaisseur appliquée à 20°C et 50 % d'humidité relative sur support non-poreux
- Temps de séchage à cœur : 48 heures
- Minéralisation : 3 semaines



RENDEMENT

Taloche : 700-900 g/m²

Rouleau : 200-400 g/m²



SECHAGE

4h selon les conditions



NETTOYAGE

Eau



OUTILS

Taloche, couteau à enduire, rouleau nid d'abeille ;

Recommandations

Il est nécessaire de s'assurer que le produit :

- Ne soit pas appliqué sur un support mouillé
- Soit conservé dans les bonnes conditions, c'est-à-dire pendant 1 an maximum en emballage d'origine fermé, à l'abri du gel, des fortes chaleurs et des rayons UV
- Ne soit pas avalé et soit conservé hors de la portée des enfants
- Ne soit pas jeté à l'égout, comme ses résidus
- Soit utilisé par des professionnels respectant les indications de la fiche technique et de la fiche de données de sécurité

Conditionnement



Neoformula Edition : Octobre 2024



NEOFORMULA CONSULTING ET DEVELOPPEMENT – RCS LYON – SIRET 504 289 885 00023 – Capital 10 000€ Code NAF 7490B – Intracommunautaire FR49504289885 - 90 avenue Marius Berliet, 69970 CHAPONNAY - Fax : +33 4 78 46 05 80 - RGD EVOLUTION - 15 ter, rue Maurice Petit - 69360 Sérézin du Rhône - Tél : +33 4 72 32 05 39 - Fax : +33 4 72 57 76 44 - contact@rgdevt.com - www.rgdevt.com

Limites de responsabilité : Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qui y figurent sont basés sur l'état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l'utilisateur de tester et vérifier qu'il obtient des résultats satisfaisants selon ses conditions d'exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées le fait à ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit, nous ne pouvons pas nous porter garant de la qualité ou de l'état du support ou de tout autre facteur affectant l'utilisation et l'application de ce produit. En conséquence, les performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l'utilisation de ce produit n'impliquent aucune garantie de notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de vente. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre expérience et de notre politique continue de développement de nos produits. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services, avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession.